StenAst® LTX

1. Ürün Tanımı

StenAst® LTX her türlü yüzeye güçlü olarak yapışabilen ve bu yüzeyler üzerine uygulanacak katran emülsiyonuna astar görevi yapabilmek üzere tasarlanmış bir polimer emülsiyonudur. StenAst® LTX su bazlıdır. Kuruduğunda su geçirimsiz bir katman oluşturur. Tuzlu ve kimyasallarla kirlenmiş sulara dayanıklıdır. Beton, asfalt, çelik ya da ahşap yüzeylerde kullanılır.

StenAst® LTX 20kg 'lık kovalar halinde satışa sunulur.

2. Kullanım Yerleri

StenAst® LTX alt yapılar, endüstriyel tesisler, su işleri, barajlar, atık su işleme tesisleri, karayolları menfez ve su kanalları, yol üst yapıları, köprü üst kaplamaları ve hava alanlarında asfaltın korunması, onarımı ve su geçirimsizliğinin sağlanması amacıyla uygulanacak katran veya asfalt esaslı emülsiyonlar için astar olarak kullanılır. Özellikle daha önce bir kirletici tarafından kirlenmiş yüzeylerde, yüzeyin temizlenmesinden sonra etkindir.

3. Yüzey Hazırlama

StenAst® LTX uygulanacak zemin temiz olmalıdır. Yüzeydeki gres, yağ, gaz yağı, yakıt gibi malzemeler deterjanla temizlenmelidir. Gevşek malzemeler uzaklaştırılmalı, onarıma muhtaç yerler onarılmalıdır. Çatlaklar StenSeal® derz dolgu malzemeleri ile doldurulmalıdır.

4. Uygulama

StenAst® LTX basınçlı sprey uygulama ekipmanları, fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yöntemi işin kapsamına, yüzey özelliklerine ve iş yeri koşullarına göre belirlenir. StenAst® LTX kullanıma hazır durumdadır, hiçbir şey katılmadan uygulanır. Optimal performans ve uygun sonuçlar iki kat uygulama ile elde edilir. Ağır koşulların olduğu yerlerde üçüncü bir kat uygulanabilir. StenAst® LTX her katta 0,2 l ile 0,3 l/m^2 uygulanır. Ancak bu miktarlar yüzey pürüzlülüğüne göre değişebilir.

Uygulama sırasında yağış olmamalı, yüzey ve hava sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcaklık 10°C 'nin altına düşmemeli ve yağış olmamalıdır.

Yeni (asfalt ve beton) kaplamalar, en az dört hafta süreyle uygun koşullarda bekletilmeden üzerine
StenAst® LTX uygulanmamalıdır. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

Polimer Emülsiyon Esaslı, Asfalt Kaplamalar İçin Yüzey Kaplama Astarı

Avantajlar

- Her türlü yüzeye çok güçlü yapışır
- Su bazlıdır.
- Kürünü tamamladığında su geçirimsiz bir katman oluşturur
- Tuzlu ve kimyasallarla kirlenmiş sulara karşı dayanıklıdır.
- Beton, asfalt, çelik ya da ahşap yüzeylerde kullanılabilir
- Basınçlı sprey uygulama ekipmanları, fırça veya rulo ile uygulanabilir

5. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde StenSolver CL ile temizlenebilir.

6. Güvenlik

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) uygulayıcılar ve denetleyiciler tarafından dikkatle okunmalı ve yazılan hususlara uygun davranılmalıdır. Boşalan ambalajlar konusunda bu hususlaki yönetmelik ve yasalara uygun şekilde davranılmalıdır

Stenkim Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofis: Portakal Çiçeği Sok. Ansera İş Merkezi 17/126 Ayrancı/ ANKARA Tel: +90 312 442 2630 Faks: +90 312 442 2615
www.stenkim.com.tr

7. Malzemenin Saklanması

Saklandığı depoların sıcaklığı 5 ile 30°C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur. Kullanılacak ambalajlar uygulamadan önce birkaç gün 20-30°C' de bekletilmelidir

8. Firma Sorumluluğu

Bu dokümandaki veriler genel bilgi verme amacıyla düzenlenmiş olup Stenkim® 'in deneyimlerine ve laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Uygulama alanındaki yeterliliğe ilişkin karar verme sorumluluğu alıcıya aittir. Stenkim® tüm ürünlerini belirttiği kalite ve koşullarda piyasaya sunar. Ancak alıcının taşıma, saklama, uygulama koşulları ve kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olamayacağı için kontrolü dışında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir garanti vermez. Stenkim® bu dokümandaki tüm verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

9. Teknik Veriler

Özellik	Sonuç
Baz polimer	Stiren-Butadien Kağuçuğu
Polimer Oranı, Ağırlıkça	%45-55
Su Oranı	%45-55
Renk	Süt Rengi
pH	~7,5
VOC	0

Stenkim® bu tablodaki değerlerle ilgili her an değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Stenkim Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofis: Portakal Çiçeği Sok. Ansera İş Merkezi 17/126 Ayrancı/ ANKARA Tel: +90 312 442 2630 Faks: +90 312 442 2615
www.stenkim.com.tr