

1. Ürün Tanımı

StenCoat® CR-Y alkid esaslı yol çizgi ve işaretleme boyasıdır. Solvent katkılı, tek bileşenlidir. Kolay uygulanır ve çabuk kurur. Katalog renkleri mevcuttur. **StenCoat® CR-Y** dış ortam koşullarına ve trafiğe dayanıklıdır. TS EN 1871 ve A-A-2886'ya uygundur.

StenCoat® CR-Y 25 kg 'lık takımlar halinde satışa sunulur.

2. Kullanım Yerleri

StenCoat® CR-Y asfalt ve beton yüzeylerde işaretleme ve çizgi boyası olarak kullanılır. Ekonomi ve uygulama kolaylığının ön plana çıktığı her türlü işaretleme uygulamasında kullanılabilir.

3. Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzeylerin mümkün olduğunca temiz olmalıdır. Yüzeyde birikinti oluşturan yakıt, yağ, su olmamalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının altında veya 50°C 'nin üstünde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

4. Uygulama

StenCoat® CR-Y kullanıma hazırdır. Yüzeye püskürtülerek veya sürülerek uygulanır. İnceltilmesi gerekiyorsa, uygulamadan hemen önce inceltmesi, tiner karıştırılmış malzemenin bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

Yansıtıcı cam küreler malzemeye karıştırılmamalı, boya zemine uygulandıktan sonra üzerine serpilmelidir. Küreciklerin fazlası bir saat sonra uzaklaştırılabilir.

5. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver CL** ile temizlenebilir.

6. Güvenlik

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) uygulayıcılar ve denetleyiciler tarafından dikkatle okunmalı ve yazılan hususlara uygun davranılmalıdır. Boşalan ambalajlar konusunda bu husustaki yönetmelik ve yasalara uygun şekilde davranılmalıdır

Alkid Esaslı Yol Çizgi Boyası

Avantajlar

- Tek bileşenli alkid esaslıdır
- Asfalt ve beton yüzeylerde kullanılabilir
- Dış ortam koşullarına dirençlidir
- Hızlı kurur
- Uygulaması pratiktir
- Ekonomiktir

7. Malzemenin Saklanması

Saklandığı depoların sıcaklığı 5 ile 30°C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 ay süre ile özelliklerini korur. Kullanılacak ambalajlar uygulamadan önce birkaç gün 20-30°C' de bekletilmelidir

8. Firma Sorumluluğu

Bu dokümandaki veriler genel bilgi verme amacıyla düzenlenmiş olup **Stenkim®** 'in deneyimlerine ve laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Uygulama alanındaki yeterliliğe ilişkin karar verme sorumluluğu alıcıya aittir. **Stenkim®** tüm ürünlerini belirttiği kalite ve koşullarda piyasaya sunar. Ancak alıcının taşıma, saklama, uygulama koşulları ve kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olamayacağı için kontrolü dışında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir garanti vermez. **Stenkim®** bu dokümandaki tüm verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

9. Teknik Veriler

Özellik		Sonuç
Renk		Renk Kataloğu
Baz Polimer		Alkid reçinesi
Katı Madde % Ağırlıkça	ASTM D 2369	73±3
Katı Madde % Hacmen	ASTM D 2697	50±3
Uygulama Kalınlığı		200-400 mikron
Yoğunluk (Kuru Film)		1,75±0,1 g/cm ³
Ezilme İnceliği	ASTM D 1210	8±2 mikron
Elastikiyet	ASTM D 522	6 mm
Yapışma	ASTM D 3359	GT 1-2
Viskosite	ASTM D 562	80±5 K.U.
Ön Sertleşme (Tack Free, 300 mikron) @20 °C	TS 4317	10-15 dakika
Tam Sertleşme (300 mikron) @20 °C	TS 4317	1 saat

Stenkim® bu tablodaki değerlerle ilgili her an değişiklik yapma hakkına sahiptir.