

1. Ürün Tanımı

StenQuick PU, Stenkim® tarafından üretilen poliüretan malzemelerin reaksiyon hızının (sertleşme hızı) artırılması amacıyla üretilmiştir.

StenQuick PU 0,5 kg 'lık ambalajlar halinde satışa sunulur.

2. Kullanım Yerleri

Stenkim® 'in ürettiği bütün poliüretan malzemelerle kullanılabilir. Özellikle iki bileşenli poliüretan malzemeler, belirtilen normal hava sıcaklıklarında sorunsuzca kullanılabilirken, sıcaklığın belirtilen sınırların altında olması durumunda karışımın ömrü (pot life) ve sertleşme süreleri uzamaktadır. Bu durumlarda uygulayıcı, uygulama alanını istenilen sürede işletmeye alamamakta, sürenin kısılması yani malzemenin daha hızlı sertleşmesi istene bilmektedir. Ayrıca acil durumlarda malzemenin en kısa sürede sertleşmesi, yüzeyin kullanıma ya da trafiğe açılması istene bilmektedir. StenQuick PU bu zamanı kazanmak üzere üretilmiş olan ve sadece uzmanlar tarafından dikkatle ve özenle kullanılması gereken bir üründür.

3. Uygulama

StenQuick PU uygulamasında malzemeye, koşullara ve istenen sertleşme süresi ve karışım ömrüne göre dozajın ayarlanması enönemli husustur. Bunun için ürünün A bileşeninin kutusunu açınız. A bileşeninin her 8 kg ' ı için;

- StenQuick PU ' dan 10 ml (yarım çorba kaşığı) alınız.
- A bileşenini düşük devirli güçlü bir matkapla karıştırırken, StenQuick PU ' yu A bileşeni üzerine yavaşça dökünüz ve 2-3 dk karıştırınız.
- B bileşeninin katılması sırasında normal prosedürü takip ediniz.
- Malzemenin karışım ömrü ve sertleşme süresi kısılacaktır.

Alacağınız sonuca göre hızlandırıcı miktarını 10 ml arttırıp azaltarak uygun sertleşme süresini ve karışım ömrünü sağlayabilirsiniz. Uygulama ve dozaj için Stenkim® 'den koşullar belirtilerek bilgi alınması önerilir.

Poliüretan Malzemeler için Reaksiyon Hızlandırıcı

Avantajlar

- Düşük hava sıcaklıklarında ürünlerin kurlenme süresini hızlandırır
- Kullanıcıya uygulama kolaylığı sağlar
- Ürünlerin nihai özelliklerini değiştirmez
- Acil durumlarda uygulama alanının hızlı bir şekilde trafiğe açılmasına imkân verir

• StenQuick PU kullanımı sırasında mutlaka maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Uygulama kapalı alanda yapılacaksa yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

• StenQuick PU kapalı ambalajında muhafaza edilmelidir. Açılan ambalajlar yeterli malzeme alınarak hemen kapatılmalıdır

4. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde su ile temizlenebilir.

5. Güvenlik

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) uygulayıcılar ve denetleyiciler tarafından dikkatle okunmalı ve yazılan hususlara uygun davranılmalıdır. Boşalan ambalajlar konusunda bu husustaki yönetmelik ve yasalara uygun şekilde davranılmalıdır

6. Malzemenin Saklanması

Saklandığı depoların sıcaklığı 5 ile 30°C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır.

7. Firma Sorumluluğu

Bu dokümandaki veriler genel bilgi verme amacıyla düzenlenmiş olup **Stenkim**[®] 'in deneyimlerine ve laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Uygulama alanındaki yeterliliğe ilişkin karar verme sorumluluğu alıcıya aittir. **Stenkim**[®] tüm ürünlerini belirttiği kalite ve koşullarda piyasaya sunar. Ancak alıcının taşıma, saklama, uygulama koşulları ve kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olamayacağı için kontrolü dışında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir garanti vermez. **Stenkim**[®] bu dokümandaki tüm verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.