

1. Ürün Tanımı

StenSport® ADHESIVE 2PU spor sahaları için üretilmiş esnek yapıda, eksiz zemin uygulamalarında kullanılan şiltelerin zemine yapıştırılması için tasarlanmış poliüretan esaslı iki bileşenli, solvent içermeyen yapıştırıcı malzemedir. Kimyasal etkilere, fiziksel gerilimlere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir.

StenSport® ADHESIVE 2PU 10 kg 'lık takımlar halinde satışa sunulur.

2. Kullanım Yerleri

StenSport® ADHESIVE 2PU Yüzey yapıları benzer ya da farklı yapıda malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. Tabandan ısıtmalı mekanlara uygundur. Belli başlı tüm zemin kaplama malzemelerinin ve şok emici şiltelerin, plakaların sağlam fakat elastik bir yapıyla her türlü zemine yapıştırılmasını sağlar. Isı ve ses yalıtım plakalarının, kauçuk kaplamaların, ahşap parke ve lamine plakaların her türlü zemine ve birbirlerine yapıştırılmasında kullanılır.

StenSport® ADHESIVE 2PU her türlü spor sahalarında kullanılabilir. Açık alan sentetik pist uygulamalarında ya da kapalı saha kaplamalarında hazır lastik granül şiltelerin yapıştırılmasında olduğu gibi, lastik granüllerin bağlanmalarından oluşturulan şok emici tabakanın bağlayıcısı olarak da kullanılır. StenSport® ADHESIVE 2PU beton, mozaik, karo, ahşap parke, asfalt yüzeyler veya diğer yüzeylere parke, muşamba, PVC plaka ve benzeri zemin kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

3. Uygulama

3.1. Yüzey Hazırlama

Yüzeyin doğru ve uygun biçimde hazırlanması büyük öneme sahiptir. Yapışacak ve yapıştırılacak malzeme yüzeylerinin yağsız, kuru ve temiz olması gereklidir.

Uygulama sırasında çevre, zemin ve malzeme sıcaklığı 15-30°C arasında olmalıdır. Zemindeki bağıl nem oranı en fazla %75 olmalıdır. Yüzey hazırlama konusunda ayrıntılı bilgiler "Yüzey Hazırlığı" belgesinde sunulmaktadır.

3.2. Astar

StenSport® ADHESIVE 2PU lastik şiltelerin betona yapıştırılmasında kullanılacaksa, beton yüzeyin neme dayanıklı StenAst® 3EP ile astarlanması faydalıdır. Nemin

İç – Dış Mekân Spor Sahaları İçin Şilte Yapıştırma Malzemesi

Avantajlar

- Poliüretan esaslı, iki bileşenlidir
- Eksiz zemin uygulamalarında kullanılan şiltelerin zemine yapıştırılmasında kullanılır
- Yapıştırılan yüzeylerin yüzey yapıları benzer ya da farklı olabilir
- Şok emici tabakanın içindeki lastik granüllerin bağlayıcısı olarak da kullanılabilir
- Solvent içermez
- Kimyasal etkilere, fiziksel gerilimlere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir
- Tabandan ısıtmalı zeminlerde rahatlıkla uygulanabilir.
- Her türlü zemin ve iç/dış spor sahalarında kullanılabilir

söz konusu olmadığı üst kat salon uygulamalarında herhangi bir astara gereksinimi yoktur. Astar kullanımı özellikle açık alan uygulamalarında önemlidir. Astar uygulandığında, bir sonraki katman uygulanana kadar, yüzey kirleticilerden ve tozdan korunmalıdır. Diğer olağan uygulamalarda, parke, halı, PVC yapıştırma işlerinde genel olarak astar gerekmez. Özel koşulların söz konusu olduğu yerlere göre uygun bir astar seçilmelidir.

3.3. Uygulama

Bileşenlerin karıştırılması işlemi düşük devirli bir mikserle yapılır. A kutusundaki bileşen mikserle karıştırılırken

Üzerine B bileşeni eklenir. Bileşenler karışımın içine hava girmemesine ve tamamen homojen hale gelmesine dikkat edilerek 1-2 dakika karıştırılır. Karışım ayrı bir uygulama kabına alınır. Uygulama kabı olarak karışımı yaptığınız kabı kullanmayınız. Karıştırılmadan kalmış kısımlar sıkıntı yaratır. Karışım zemine dökülerek dişli çelik mastarlarla yüzeye uygulanır. Üzerine yapıştırılacak olan malzeme konulur ve uygun bir ağırlık uygulanarak bastırılır. Karışım kutu içinde bırakılmamalı, hemen yüzeye uygulanmalıdır. Aksi takdirde kutu içinde ısınarak hızla sertleşebilir.

4. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver CL** ile temizlenebilir.

5. Güvenlik

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) uygulayıcılar ve denetleyiciler tarafından dikkatle okunmalı ve yazılan hususlara uygun davranılmalıdır. Boşalan ambalajlar konusunda bu husustaki yönetmelik ve yasalara uygun şekilde davranılmalıdır.

6. Malzemenin Saklanması

Saklandığı depoların sıcaklığı 5 ile 30°C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur. Kullanılacak ambalajlar uygulamadan önce birkaç gün 20-30°C' de bekletilmelidir.

7. Firma Sorumluluğu

Bu dokümandaki veriler genel bilgi verme amacıyla düzenlenmiş olup **Stenkim®** 'in deneyimlerine ve laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Uygulama alanındaki yeterliliğe ilişkin karar verme sorumluluğu alıcıya aittir. **Stenkim®** tüm ürünlerini belirttiği kalite ve koşullarda piyasaya sunar. Ancak alıcının taşıma, saklama, uygulama koşulları ve kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olamayacağı için kontrolü dışında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir garanti vermez. **Stenkim®** bu dokümandaki tüm verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

8. Teknik Veriler

Özellik	Sonuç
Baz Polimer	2 Bileşenli Poliüretan
Katı Madde Oranı %	100
Yoğunluk	1,80±0,05 g/cm ³
Çekme - yapışma	≥2 N/mm ²
Karışımın Uygulama Ömrü (Pot Life) @ 20 °C	30 dk.
Ön sertleşme (Tack Free) @ 20 °C	1 saat
Trafiğe açılma süresi @ 20 °C	24 saat
Tam Kuruma Süresi @ 20 °C	7 gün

Stenkim® bu tablodaki değerlerle ilgili her an değişiklik yapma hakkına sahiptir.